(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 62-230027 (A) + % \$.10.1987 (19) JF

(21) Appl. No. 61-73518 (22) 31.3.1986


(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) HISASHI NAKAMUKA

(51) Int. Cl⁴. E01L21/56,H01L23/28

PURPOSE: To contrive the improvement in a resistance to humidity and reliability by forming a circuit conductor layer on a surface of a synthetic resin layer after burying a single unit of semiconductor chip or plural semiconductor chips provided with projection electrode in the synthetic resin and polishing a surface

of the synthetic resin to expose a part of the projection electrodes.

CONSTITUTION: Projection electrodes 6 are formed in an aluminum electrode terminal part formed on a semiconductor chip 5. Next, the semiconductor chip 5 is buried in a synthetic resin 7 and the surface of this cured synthetic resin substance is polished by use of a sand paper etc. to make the surface of the resin layer smooth and also to expose a part of the projection electrodes 6 formed on the semiconductor chip 5. A conductive metal layer § such as of copper or nickel is deposited on a surface of the synthetic resin layer 7 by vacuum evaporation, spattering, or electroless plating. After that, the unnecessary part of the conductive metal layer 8 is removed to form a circuit conductor layer 8. Thus, the connection of a semiconductor chip is effected easily and steadily and also high reliability can be contrived.



⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-230027

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月8日

H 01 L 21/56 23/28 R -6835-5F Z -6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 半導体装置の製造方法

②特 願 昭61-73518

塑出 願 昭61(1986)3月31日

砂発 明 者 中 村

恒 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

①出 願 人 松下電器產業株式会社 門真市大字門真1006番地

②代理人 弁理士中尾 敏男 外1名

明 細 1

1、発明の名称半導体装置の製造方法

2、特許請求の範囲

- (1) 突起電極を形成した半導体チップの単体もしくは複数個を合成樹脂中に埋設し、との合成樹脂層の表面を研削して前配突起電極の一部を露出させるとともに前配合成樹脂層の表面に所望とする回路導体層を形成することを特徴とした半導体装置の製造方法。
- (2) 突起電極を形成した半導体チップの単体もしくは複数個を支持基板に固定して合成樹脂中に埋設することを特徴とした特許請求の範囲第1項記載(グス) 3 半導体装置の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は広範な電子機器に用いられる半導体装置、とりわけ I Cカードやメモリーカードなどに 用いる薄型の半導体装置の製造方法に関するものである。 従来の技術

近年、半導体技術の進歩はめざましいものがあり、電子機器の軽薄短小化はもとより、高性能化 や高信頼化に大きく寄与している。

このような中にあって昨今半導体チップを薄く パッケージし、さらにその複数個を高密度に実装 して電子回路を構成する高密度実装技術の重要性 がますます増大している。

的に接続したものである。

発明が解決しようとする問題点

本発明はこのような問題点を解決するもので、 半導体チップの接続を容易にかつ確実に行うとと もに高信頼性をはかることを目的としたものであ

第1図A~Dは本発明の一実施例における半導体装置の製造方法を説明する製造工程図であり、 第1図において、5は半導体チップ、6はパンプ と呼ばれる突起電極、7は合成樹脂層、8は回路 導体層である。

以上のように構成された半導体装置について以 下その製造方法を詳細に述べる。

本発明による半導体装置は先ず第1図 A に示すように半導体チャブ6 に形成されたアルミ電極端子部にパンプと呼ばれる突起電極6 を形成する。 この突起電極6の形成法としては、通常のフリップチップのパンプ形成法と同様な方法によって行う。

即ち、イオン注入・拡散工程・アルミ配線形成パッシペーション工程などを経て作ったシリコンウェハーを用いて、その表面に真空蒸着法やスパッタリング法によりクロム・チェン・パラジウムなどのパリヤ金属を付着させ、さらにその表面に 鋼やニッケルなどの 薄膜を形成させてから、フォト技術を利用してアルミ電極部のみを露出させ、

る。

問題点を解決するための手段

この問題点を解決するために本発明は突起電極を形成した半導体チップの単体もしくは複数個を合成樹脂に埋設し、合成樹脂の表面を研削して突起電極の一部を露出させた後で、合成樹脂層の表面に所望とする回路導体層を形成する方法に関するものである。

作用

このような方法により、半導体チャブが合成樹脂中に埋設され、半導体チャブに形成された突起電極を露出させた状態で外部に引き出されるので、合成樹脂層の装面に形成される回路導体層との接続が確実に行えると同時に半導体チャブの表面が合成樹脂で完全におおわれるので耐湿性が向上がはかられ、高信頼性を有し、小型でしかも薄型の半導体装置が実現されるととになる。

実施例

以下、本発明の実施例を図面にもとづいて詳細 に説明する。

電気めっき法によって露出した電極機子部に50 ~150μ程度の銀やニッケルなどから成る導電 金属層を厚く析出させた後に突起電極端子部以外 に付着したレジストを除去し、露出した金属薄膜 層をクイックエッチング法によって除去する方法 によって形成した。

次いで第1図Bに示すよりに突起電極日を形成 した半導体チップ6を合成樹脂でに埋設する。

この場合、使用する合成樹脂でとしては電気絶縁性・耐湿性・耐熱性・耐悪性にすぐれていることはもとよりシリコンとの膨張係数が近純物でであるが、この場所を使用する必要があるが、このような結等性を満足する合成樹脂がおとしてよがあり、本実施例ではエポキシ樹脂にシリカヤミナなどの無機質充填材を混合し、硬化剤に酸無水物系のものを添加した合成樹脂を使用した。

そして、との合成樹脂を離型性にすぐれた容器 中に充てんしてから突起電極 8 を形成した半導体 それから第1図Cに示すように半導体チップ 6 を埋設した合成樹脂硬化物をサンドペーパーなどを用いてその表面を研削し樹脂層の表面を平滑にするとともに半導体チップ 6 に形成した突起電極の一部分を表面に露出させる。

そして第1図Dに示すように合成樹脂層もの表面に真空蒸剤法やスパッタリング法、無電解めっき法などによって銅やニッケルなどの導電金属層 8を折出させ、しかる後に第1図Bに示すようにフォトエッチング法によって不要部分の導電金属層 8を除去して所望とする回路導体層 8を形成する。

尚、本実施例においては半導体チップ5の単体を合成樹脂で中に埋設して半導体装置を構成する方法について述べたが、本発明では複数個の半導体チップを合成樹脂中に埋設して相互接続したいわゆるマルチチップ型の半導体装置についても適用できることはいうまでもない。

クした後で合成樹脂で中に埋設することにより平 坦性と放熱特性にすぐれた半導体装置を構成した。

さらにまた金属基板に精度良く半導体チップ 5 を取付ける方法として、金属基板の所定の位置 (半導体チップを取付ける位置)に半導体チップ 5 と同一の大きさを有する凹みをエッチング技術を使って形成しておき、この凹みに半導体チップ 5 を接着することにより半導体チップ 5 の相対的 位置精度の向上をはかることができた。

発明の効果

以上の説明から明らかなように本発明による半導体装置は突起電極を形成した半導体チャブの単体もしくは複数個を合成樹脂中に埋設した後で合成樹脂層を研削することによって突起電極の一部を露出させ、しかる後に平坦化した合成樹脂層の表面に所望とする回路導体層を形成する方法によって作られたものである。

従って本発明による半導体装置は、半導体チップの電極端子と回路導体層が確実に接続されると ともに、その接続状態を外観的に検査できる利点 また、本発明の他の実施例として第2図に示す 方法を試みた。

第3図において、6,6,7,8は第1の実施例と同じものであり、9は支持基板、10は接着剤層である。この半導体装置は半導体チップ5の放然性の改善やマルチチップ構成におけるチップ間の位置精度を良好に保つために行ったものである。

即ち、突起電極 8 を形成した半導体チップ 5 を 予め支持基板 9 の所定の位置に接着剤 1 〇 を用い て接着したものを合成樹脂 7 に埋設する方法によって半導体装置を構成するものである。

この場合、支持基板9としては、ガラスェポキンなどの合成樹脂基板、アルミナなどのセラミック基板、アルミニウムや銅などの金属基板、さらにはガラスなどのいろいろな材質のものが使用であるが、本実施例ではアルミニウムや銅などのの最基板を使用して、この基板上にエポキン樹脂から成る接着剤10を用いて半導体チップ5の複数個を所定の位置に接着し、その位置精度をチェッ


を有することや半導体チャブの表面は合成樹脂層で完全に被覆されるので半導体チャブの耐湿信頼性が向上すること、さらには半導体チャブを高密度に接続できるのでより薄形で高密度化したICカードやメモリカードなどが実現できる特徴を有するものである。


4、図面の簡単な説明


第1図 A ~ B は本発明の第1の実施例を説明するための半導体装置の製造工程図、第2図は本発明の第2の実施例を説明するための半導体装置の要部断面図、第3図は従来法を説明するためのフリップチップ方式による半導体装置の要部断面図である。

5 ……半導体チップ、6 ……突起電便、7 …… 合成樹脂層、8 ……導電金属層、9 ……支持基板、 1 〇 ……接着刺層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.